

ULTRALIT MATT

POWŁOKA OCHRONNA BETONU PRZED WODĄ, OLEJEM, BRUDEM

OPIS

Ultralit Matt jest niewidoczny, nie zawiera rozpuszczalników i jest odporny na promieniowanie UV uszczelniacz przeznaczony do zabezpieczania elementów dekoracyjnych/ betonu architektonicznego stosowanego na podłogi i ściany (beton polerowany, lastryko, kostka brukowa), które wymagają ochrony przed zabrudzeniami, wykwitami, utratą koloru, warunkami atmosferycznymi, mrozem itp. Ultralit Matt jest odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych i może być stosowany na każdym chłonnym betonie z dowolnym wykończeniem (od gładkiego do szorstkiego). Ma zastosowanie na wilgotne i suche powierzchnie i zapewnia oddychający, długotrwały efekt.

KORZYŚCI

- przyjazny dla użytkownika (na bazie wody)
- można stosować wewnątrz i na zewnątrz (odporny na promieniowanie UV)
- odporny na wodę, olej i zabrudzenia
- chroni przed wykwitami
- odporny na warunki atmosferyczne
- chroni przed mrozem
- chroni przed blaknięciem kolorów
- zmiany grubości powłoki pozostają niewidoczne
- długotrwały efekt i wysoka odporność na przetarcie

MOŻNA STOSOWAĆ NA POSADZKI BETONOWE

- Centrów handlowych
- Supermarketów
- Parkingów
- Hangarów dla samolotów
- Magazynów
- Centrów dystrybucyjnych
- Zakładów produkcyjnych
- Szkół i uniwersytetów
- Placówek medycznych
- Biurowców
- i innych...

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Postać	Przezroczysty
Gęstość	1.0
pH	5.0
Temp. zamarzania	0°C
Okres przechowywania	1 rok w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu

OPAKOWANIE

Ultralit Matt jest pakowany w 30-litrowe baniaki (36 baniaków na palecie)



SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA

- W zależności od jakości powierzchni: 5-30 m²/l (30-200 ml/m²)

ZASTOSOWANIE

Środki ostrożności / ograniczenia:

- Chronić przed mrozem
- Oczyszczyć powierzchnię z zanieczyszczeń, nalotu, związków utwardzających lub powłok, które mogą uniemożliwić ULTRALIT Matt przez nią przeniknąć
- Stosować produkt, gdy temperatura powietrza powyżej 2°C będzie się utrzymywać przez przynajmniej 4 godziny po jego nałożeniu
- Chronić powierzchnię obrobioną ULTRALIT Matt przed kontaktem z wodą co najmniej przez 72 godziny po nałożeniu
- Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane i ceglane przed kontaktem z ULTRALIT Matt. Po przypadkowym nałożeniu produktu na te powierzchnie umyć je niezwłocznie czystą wodą.
- W każdym razie przed zastosowaniem produktu zapoznać się z Kartą charakterystyki

Procedura nakładania :

- Świeżo położony beton musi być utwardzany przez 28 dni przed naniesieniem ULTRALIT Matt. Można nakładać na wilgotne powierzchnie (niestojąca woda) i suche powierzchnie.
- Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.
- Usunąć kurz, gruz betonowy lub związki utwardzające. Pozostawić oczyszczoną powierzchnię do wyschnięcia. Zalecane jest szlifowanie i poziomowanie powierzchni betonu za pomocą orbitalnej szlifierki do posadzek lub szlifierki diamentowej wyposażonej w tarcze diamentowe lub diamentowy pad w zależności od pożądanej ekspozycji i rozmiaru kruszywa. Zalecany poziom szlifowania / polerowania dla aplikacji ULTRALIT Matt o gradacji od 200 do 400 lub wyższe (do 800-1500 grit) zwracając uwagę, że jeśli potrzebne – Ultralit Matt można nakładać na beton bez przygotowania powierzchni.
- Za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego nałożyć pierwszą warstwę ULTRALIT MAtt w taki sposób, aby pokryć powierzchnię bez tworzenia kałuż. Równomiernie rozprowadzić produkt w postaci cienkiej warstwy przy użyciu mopa z mikrofibry, który należy uprzednio nawilżyć ULTRALIT Matt. Średni współczynnik krycia wynosi 5-30 m²/l w zależności od jakości posadzki. Wałek lub opryskiwacz może być również używany.
- Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia przez 24h.
- Podczas nakładania na pionowe powierzchnie zawsze zaczynaj od dołu do góry ruchem zygzakowatym.

- Chronić powierzchnię obrobioną ULTRALIT Matt przed kontaktem z wodą co najmniej przez 24 godziny po nałożeniu.
- Powierzchnia jest gotowa do użytkowania po wyschnięciu, ale maksymalna odporność na przenikanie wody i tworzenie się plam zostanie osiągnięta po 7 dniach.
- Umyć szczotki, narzędzia, sprzęt i rozpylacz czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

KONSERWACJA

Nie stosować kwasowych środków czyszczących (o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych posadzek. Chociaż ULTRALIT Matt poprawi odporność posadzki betonowej na powstawanie plam, niektóre produkty kwasowe mogą je tworzyć w przypadku pozostawienia tych produktów na powierzchni. Usuwać produkty kwasowe natychmiast po rozlaniu, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia. Codzienne usuwanie pyłu z powierzchni za pomocą mopa z mikrofibry lub suchego mopa do pyłu pomoże utrzymać żądany wygląd. Regularne czyszczenie konserwacyjne przy użyciu automatycznej maszyny do mycia będzie poprawiać połysk powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO / INFORMACJE ZDROWOTNE

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy produkt jest alkaliczny. Nie należy pić produktu. W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć niezwłocznie porady lekarza. Jeżeli produkt jest nieużywany, pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Podczas nakładania produktu nosić okulary i rękawice ochronne. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza, jeżeli podrażnienie się utrzymuje. Dodatkowe środki ostrożności, informacje o bezpieczeństwie i o pierwszej pomocy zawarte są w Karcie charakterystyki.

WSPARCIE KLIENTÓW

ULTRALIT Matt jest dostępny na całym świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę www.ultralit.eu lub przesłać zapytanie na adres: info@ultralit.eu.